

BARRE TERMORESTRINGENTI

BAR HEATSHRINCABLE



GENERALITÀ

Features

Guaina termorestringente a medio spessore di parete adatta per una varietà di applicazioni elettriche a bassa tensione e per applicazioni meccaniche, dove sono importanti peso leggero e buona flessibilità.

Sheat heatshrinkable medium wall thickness suitable for a variety of applications, low voltage electrical and mechanical applications, are important where light weight and good flexibility.

CARATTERISTICHE

- Sigilla e protegge giunzioni di cavi e terminazioni
- Elevata resistenza all'urto e all'abrasione
- Rivestimento interno con adesivo termoplastico opzionale per una completa protezione ambientale
- Temperatura di servizio continuo da -55° a +110°C
- Temperatura di restringimento: 120°C
- Rapporto di restringimento 3:1
- Non autoestinguente
- Approvato dalla normativa RoHS
- Colore: Nero
- Confezioni: Barre da 1,00 m

CHARACTERISTICS

- Seals and protects cable joints and terminations
- High impact resistance and abrasion
- Optional thermoplastic adhesive liner for complete environmental protection
- Continuous Operating Temperature: -55°C to +110°C
- Temperature of constriction: 120°C
- Ratio constriction 3:1
- Do not self-extinguishing
- Approved by RoHS
- Colour: Black
- Packs: Bars of 1.00 m

Articolo Art.	Ø Interno prima del restringimento mm. Inside diameter before the constriction mm.	Ø Interno max dopo il restringimento mm. Inside diameter max after the constriction mm.	Spessore parete dopo il restringimento Panel thickness after constriction
TTR.12	12	3	1.6
TTR.19	19	6	2.2
TTR.30	30	8	2.2



NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

SELF BONDING TAPE



Nastro autoagglomerante a base di gomma per l'isolamento elettrico e la protezione termica.

Rubber-based self bonding tape for electrical insulation and thermal protection.

Articolo Art.	Larghezza Width mm	Lunghezza Length mt	Spessore Thickness mm
NAG. 01	19	9	0,75

Proprietà Property	Unità di misura Units	Valore Value	Norma Standard
Resistenza a trazione / Tensile strength	N/10 mm	14	ASTM D 412
Allungamento a rottura / Elongation at break	%	1000	ASTM D 412
Resistività di volume / Volume resistivity	Ω* cm	10 ¹⁴	ASTM D 257
Rigidità dielettrica / Dielectric strength	kv/mm	≥ 40	ASTM D 149
Costante dielettrica / Dielectric constant	-	2.8	ASTM D 257
Fattore di perdita / Loss factor	-	≤ 0.0008	ASTM D 257
Temperatura di esercizio / Continuous temperature range	°C	-50 ÷ +90	
Colore / Colour	Nero / Black		